



SikaLastomer[®]-710

Butyltætningsmasse

Tekniske produktdata

Basis	Butyl
Farve (CQP ¹ 001-1)	Hvid, grå, sort
Vægtfylde (uhærdet) (CQP 006-4)	Ca. 1,4 kg/l
Påføringstemperatur	+10°C - 35°C
Skinddannelse ² (CQP 019-1)	Ca. 10 - 30 minutter
Svind (CQP 014-1)	Ca. 12%
Anvendelsestemperatur (CQP 513-3)	-30°C - +80°C
Holdbarhed (opbevaret under 25°C) (CQP 016-1)	12 måneder

¹⁾ CQP = Corporate Quality Procedure

²⁾ 23°C / 50% relativ fugtighed

Beskrivelse

SikaLastomer[®]-710 er en pastøs, stabil, butylbaseret tætningsmasse, der indeholder opløsningsmidler. Hærder ved hjælp af luftens fugtighed. Produktet kan bruges til plastisk forsegling af fuger i mange industrielle sektorer.

SikaLastomer[®]-710 er fremstillet i overensstemmelse med ISO 9001 og ISO 14001 Kvalitets- og miljøstyringssystemer.

Produktfordele

- Enkomponent, butyltætningsmasse
- Hærder uden varme
- Let at påføre
- God vedhæftning til mange overflader
- God ældningsresistens
- Plastisk produkt
- Mulig at fjerne igen

Anvendelsesområder

SikaLastomer[®]-710 er velegnet til plastisk tætning med mulighed for senere at fjerne forseglingen. Kan anvendes på biler, busser, lastbiler og campingvogne. SikaLastomer[®]-710 har god vedhæftning på de fleste overflader og kræver et minimum af forbehandling.

Kemisk modstandsdygtighed

SikaLastomer®-710 er modstandsdygtig over for ferskvand, saltvand, kalkvand og vandbaserede rengøringsmidler; kortvarigt modstandsdygtig over for brændstoffer, mineralske olier, vegetabiliske og animalske fedtstoffer.

Ovenstående oplysninger er kun generel information. Ønskes mere uddybende rådgivning, kontakt venligst Teknisk Service.

Brugsanvisning

Forbehandling

SikaLastomer®-710 påføres rene og tørre overflader, fri for støv, olie og fedt. I tvivlstilfælde anbefales det at afprøve produktet inden endelig påføring.

Påføring

Patron: Prik hul i patronens membran.

Pose: Sæt posen i påføringspistolen og klip lukkekliksen af.

Skær spidsen af dysen i den ønskede diameter og påfør tætningsmassen med en håndfugespistol eller trykluftfugespistol. Undgå at der dannes luftbobler.

Bør ikke påføres ved temperaturer under 10°C eller over 35°C.

Glitning

Fuger med SikaLastomer®-710 glittes bedst med vand og sæbe.

Rengøring

På ikke-porøse overflader skal tætningsmassen tørre ind og kan derefter duppes væk. På porøse overflader kan hærde SikaLastomer®-710 kun fjernes med Sika® Remover-208.

Hænder og udsatte hudområder vaskes straks med Sika® Handclean Towel eller et egnet industrielt håndrensemiddel og vand. Brug ikke opløsningsmidler!

Overmaling

SikaLastomer®-710 kan kun overmales med vandbaserede systemer. Inden overmaling skal der udføres prøvemaling for at sikre malingens egnethed. Man bør være opmærksom på, at hårdhed og malinglagets tykkelse kan forringe tætningsmassens elasticitet og forårsage revnedannelse i malinglaget.

Yderligere information

Følgende publikationer findes på vores hjemmeside www.sika.dk under Download Center eller fås ved henvendelse til Teknisk Service:

- Sikkerhedsdatablad

Emballagestørrelser

Patron	310 ml
Pose	500 ml

Sundheds- og sikkerhedsinformation

For information og rådgivning om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter henvises til det relevante sikkerhedsdatablad, som indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data for den aktuelle type stof.

MAL-kode: 1-3

Bemærk:

"Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sikas produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet, er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den tilgrundliggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S' generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet."

Yderligere information kan ses på:

www.sika.dk
www.sika.com

Sika Danmark A/S
Præstemosevej 2-4
DK-3480 Fredensborg
Danmark

Tel. 48 18 85 85
Fax 48 18 84 96

